ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
17-CPR-005

ilac-MRA

SUNpals

LABORATORIO ASEGURAMIENTO TEXTIL
INFORME DE RESULTADOS

N° informe: **17591**

Fecha de emisión
2025-07-24

FACTOR DE PROTECCIÓN UPF – AATCC - 1832020E.

Muestra evaluada	Variable	U*	Unidad de medida	Resultado	Especificación FT
					Min
Muestra 1 SunPals Playera	FACTOR DE PROTECCIÓN UPF (SECO)	0.243	UPF	46.04	30.00
	BLOQUEO UVA (SECO)	0.101	%	96.61	94.00
	BLOQUEO UVB (SECO)			98.24	96.00
	FACTOR DE PROTECCIÓN UPF (HÚMEDO)	0.243	UPF	23.56	20.00
	BLOQUEO UVA (HÚMEDO)	0.101	%	94.20	92.00
	BLOQUEO UVB (HÚMEDO)			85.73	82.00

***El dato reportado en U es la estimación de la incertidumbre para el método.

-Acondicionamiento de la muestra

Temperatura: 21 ± 2 °C **Humedad:** 65 ± 5 HR **Tiempo**: 4 horas

*El acondicionamiento de las muestras se realizó de acuerdo con la norma ASTM D177620.